

超耐磨地板 | PKL 吐司倒角



測試報告

「樓板表面材衝擊音」降低量性能認可

內政部指定評定TABC建築性能評定中心

核准文號:建學評字第1141009266號

檢測項目	數據結果
樓地板表面材衝擊音降低量性能	$\Delta Lw(CI, \Delta) = 19 \text{ dB}$ (降低19分貝, 降噪標準為17分貝以上)

台灣SGS測試報告

檢測項目	數據結果
抗菌活性值- 大腸桿菌 克雷白氏肺炎菌	大腸桿菌 抗菌活性值: 2.40 克雷白氏肺炎菌 抗菌活性值: 4.05 (抗菌活性值 ≥ 2 , 代表有抗菌效果)
吸水厚度膨脹率	試驗結果: 0.1
防焰性 符合防焰一級	餘焰時間(sec): 0 餘燼時間(sec): 0 炭化長度 $\leq 5 \text{ cm}$
防黴試驗 (包含: 黑麴菌/嗜松藍狀菌/球毛殼菌/ 綠木黴/出芽短梗黴菌)	等級: 0 無黴菌生長 (檢測時間需2個月)
表面耐磨性	磨耗終點(轉): 22000轉
耐菸灼性 (香菸直接燒灼法)	表面無不可清除之灼痕 褪色 龜裂及起泡等缺點
浸水剝離	試驗後, 4組試片之同一膠合層, 各側面之未剝離長度 超過總長之2/3以上
氣乾密度	0.92(g/cm ³)
甲醛(HCHO)釋出量 (符合CNS11342釋出量標準)	1.0(mg/L)