

超耐磨地板 | PKL 微倒角



測試報告

「樓板表面材衝擊音」降低量性能認可

內政部指定評定TABC建築性能評定中心

核准文號:建學評字第1141009260號

檢測項目

數據結果

樓地板表面材衝擊音降低量性能

$\Delta Lw(CI, \Delta) = 21 \text{ dB}$

(降低21分貝，降噪標準為17分貝以上)

台灣SGS測試報告

檢測項目

數據結果

抗菌活性值-

大腸桿菌

克雷白氏肺炎菌

金黃色葡萄球菌

大腸桿菌 抗菌活性值：3.29

克雷白氏肺炎菌 抗菌活性值：5.48

金黃色葡萄球菌 抗菌活性值：3.04

(抗菌活性值 ≥ 2 ，代表有抗菌效果)

吸水厚度膨脹率

試驗結果:0.1

防焰性

| 符合防焰一級 |

餘焰時間(sec):0

餘燼時間(sec):0

炭化長度 $\leq 5\text{cm}$

防黴試驗

(包含: 黑麴菌/嗜松藍狀菌/球毛殼菌/

綠木黴/出芽短梗黴菌)

等級:0

無黴菌生長

(檢測時間需2個月)

表面耐磨性

磨耗終點(轉)：22500轉

耐菸灼性

(香菸直接燒灼法)

表面無不可清除之灼痕 褪色

龜裂及起泡等缺點

浸水剝離

試驗後,4組試片之同一膠合層,

各側面之未剝離長度

超過總長之2/3以上

氣乾密度

0.93(g/cm³)

甲醛(HCHO)釋出量

(符合CNS11342釋出量標準)

0.7(mg/L)