

PANSTONE PKD SPC FLOOR

派斯 SPC 吐司倒角地板



什麼是吐司倒角？

倒角的呈現各有優缺，例如無倒角，直接將地板平接，無縫工法讓視覺有延伸感；而 V 形倒角可以降低地板縫的不平整，踩踏感更趨一致。 吐司倒角結合了各種倒角的優勢，像是不用平接，就可以讓視覺整齊平順，加上比圓弧更圓弧的獨家「吐司倒角」設計，踏感更溫潤放鬆，比起明顯的倒角，在清潔維護上，更簡單容易。

倒角是在每片地板的邊角做斜切，提升地板的踩踏感，降低刮腳的機率，也增加視覺的層次，任何工藝的地板，都會有倒角，主要分為無倒角、2V 倒角與 4V 倒角。



12 項台灣 CNS8907 建築用聚合物地磚試驗法的檢測報告

「樓板表面材衝擊音」降低量性能試驗

樓地板衝擊音-CNS8465-2(2007) TABC建築性能評定中心

檢測項目	數據結果
樓地板表面材衝擊音降低量性能	$\Delta L_w(CI, \Delta) = 20$ dB (降低20分貝, 降噪標準為17分貝以上)

台灣SGS測試報告 CNS 8907 建築用聚合物地磚試驗法

檢測項目	數據結果
地板尺度 (以mm為單位)	a. 平均厚度: 5.95mm (不含底部彈性材料) b. 最小長度: 1500mm c. 最小寬度: 228.0mm
地板凹陷試驗/凹陷量(mm) (殘存凹陷量標準 ≤ 0.45)	a. 23°C: 0.15 b. 45°C: 0.27
加熱長度及寬度變化試驗 (標準: $-0.15\% \sim +0.15\%$)	a. 長度變化率(%): +0.04 b. 寬度變化率(%): +0.07
吸水後長度及寬度變化試驗	a. 長度變化率(%): 0 b. 寬度變化率(%): 0
熱膨脹率 (標準: $6.0(\%): 6.0 \times 10^{-5}$ 以下)	a. 長度變化率(°C-1): 2.88×10^{-5} b. 寬度變化率(°C-1): 2.67×10^{-5}
褪色性 (5階灰色標評定-1級為最差-5級為最好)	褪色性(灰色標): 5級
防滑性	表面狀態: 清掃及乾燥狀態 測試環境溫度(°C): 23.6 C.S.R值防滑係數: 0.71(相當於DIN R10防滑)
耐磨耗試驗 (砂輪種類: CS-10 荷重: 250g)	試驗迴轉數: 30000 Cycles(3萬轉)
防焰性試驗 火源加熱時間: 30秒	餘焰時間: 0秒 炭化長度: 長向22mm 寬向24mm (合乎防焰一級規範值)
揮發性有機化合物(VOC)試驗 測試時間: 24小時	TVOC(C6~C16): $0.0248 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{hr}$ (合乎健康綠建材TVOC評定基準)
塑化劑(可塑劑)含量試驗※8項	8項皆為n.d.= Not Detected(未檢出)
石棉含量試驗	未檢出石棉纖維
耐磨層厚度 (以mm為單位)	結果: 0.6504mm (公差值-10%~+13%)
甲醛釋放量 (SGS超微量工業安全實驗室)	甲醛釋放量-最大值: 0.0296(定量/偵測極限: 0.0290) (單位 mg/L) (0.0296符合CNS F1)

派斯 SPC 地板花色

木紋

- PKD 7501 星鏈白
- PKD 7502 馬林糖
- PKD 7503 格魯特
- PKD 7504 侘寂灰
- PKD 7505 靈動島
- PKD 7506 輕乳酪
- PKD 7507 達克瓦茲
- PKD 7508 鈴懸木
- PKD 7509 可麗露
- PKD 7510 巴布卡

石紋

- PKD 75-S1 清水磐
- PKD 75-S2 黑雲石




吐司倒角

PKD 7501 星鏈白

純淨柔和的星鏈白，散發細膩光澤，如夜空星鏈閃耀般低調優雅，為空間注入無限延伸的清新感。


產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑



PKD 7502 馬林糖

如同馬林糖般輕盈細緻，溫暖的米白色調，帶來柔和溫潤的氛圍，輕鬆打造溫馨舒適的居家空間。

產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑




吐司倒角

PKD 7503 格魯特

沉穩厚實的深棕質感，如森林之靈格魯特的堅韌氣息，自然紋理賦予空間—沉靜而穩重的力量。

產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑



PKD 7504 侘寂灰

低調內斂的侘寂灰，傳遞歲月洗禮後的質樸美感，完美詮釋了極簡、精煉，且深具哲理的空間精神。

產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑



PKD 7505 靈動島

以活潑多變的灰褐色調，展現如島嶼般的自由與律動，為空間注入一抹生氣與變化，兼具理性與感性，在每個瞬間。


產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑



PKD 7506 輕乳酪

淡雅溫潤的奶油米色，猶如輕乳酪般細膩柔軟，帶來輕盈舒心的視覺享受，適合各式空間搭配。


產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑



PKD 7507 達克瓦茲

仿若法式達克瓦茲甜點，溫暖自然的淺棕色，結合細緻紋理，輕鬆營造質感溫潤的氛圍。

產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑




吐司倒角

PKD 7508 鈴懸木

帶有淡雅木紋的鈴懸木，猶如靜謐樹蔭下、微亮細緻的光影，時間彷彿停止流動，專注地打造只屬於你的空間。


產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑



PKD 7509 可麗露

深邃的焦糖色調，沉穩安心，靈感來自可麗露的經典外皮，散發濃厚質感，為空間增添一份成熟與層次美。

產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑




吐司倒角

PKD 7510 巴布卡

靈感源於巴布卡麵包的層次色澤，交織深淺變化，演繹出豐富視覺張力，打造獨特個性空間。



產品規格	1500mm x 228mm	包裝單位	6片 / 包 / 0.62 坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑



PKD 75-S1 清水磐

清水模肌理的自然灰感，清水磐帶出極致簡約的建築語彙，展現冷靜、純粹的現代美學，精煉又迷人。

產品規格	620mm x 310mm	包裝單位	10片 / 包 / 0.58坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑



吐司倒角

PKD 75-S2 黑雲石

暗色石紋體現深邃黑底，搭配細緻白紋，如雲霧流轉，打造奢華又充滿力量感的現代極致空間。

產品規格	620mm x 310mm	包裝單位	10片 / 包 / 0.58 坪
產品厚度	7.5mm (6+1.5 靜音墊)	表面處理	U Protect+ 耐刮磨 抗煙灼
耐磨層	0.7mm - 中度商用空間	特殊加工	R10 防滑





吐司倒角



立即預約展間

SIC | 翰可國際股份有限公司
Skwentex International Corp.

114 台北市內湖區新湖一路 305 號 2F

TEL 02-2658-8229 #272, 249, 265 FAX 02-2658-8447

114 台北市內湖區瑞光路 258 巷 2 號 6 樓之 2

406 台中市北屯區軍福十九路 309 號

709 台南市安南區培安路 293 號

802 高雄市苓雅區海邊路 29 號 20 樓 B2